

EPO STRONG 93/70080

LEITFÄHIGER 2-K SPACHTELKITT - LÖSEMITTELFREI,
ÜBERPULVERBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 220°C

Produktbeschreibung

Zweikomponentiger, leitfähiger Spachtelkitt für Ausbesserungsarbeiten vor einer nachfolgenden Pulver- oder Nasslackbeschichtung auf allen metallischen Untergründen. Durch die "elastische" Formulierung und die ausgezeichnete Haftung sind sehr gute mechanische Werte gewährleistet. Es kommt beim Trocknungsprozess zu keiner Volumensänderung des Kittes.

Hinweis

Nicht für Fassadenelemente einzusetzen!
Es müssen vom Anwender die Eigenschaften des Gesamtsystems (Epo-Strong und Beschichtung) geprüft werden, da die Belastungsfähigkeit des Beschichtungssystems beeinträchtigt wird.

Vorbereitung

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub, Rost und sonstigen Verunreinigungen sein. Wird eine chemische Vorbereitung (z.B. Phosphatierung) eingesetzt, so muss diese vor dem Auftrag des Epo Strong Kittes erfolgen.

Verarbeitung

- Reinigung des Untergrundes von Rost, Staub, Öl oder Fett
- Anteigen des Kittes mit dem Härter 60/70010 im Verhältnis 2:1 (2 Gewichtsteile Kitt zu 1 Gewichtsteil Härter)
- Auftragen bis zu einer Schichtstärke von 2 mm
- ca. 4 Stunden verarbeitbar
- Aushärten: forcierte Trocknung möglich bei 200°C (10 Min), 160°C (20 Min), 60°C (2 Std) oder bei Raumtemperatur 20°C (ca. 2-3 Tage)
- Kitt schleifen
- Schleifreste entfernen
- mit Pulverlack bzw. Nasslacken überbeschichten

Verpackung

in 1,5 kg Gebinde
(1 kg Spachtelkitt + 0,5 kg Härter)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktinformationen periodisch dem Technischen Fortschritt an. Es gilt daher die jeweils letztgültige Fassung des Technischen Merkblattes. TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des technischen Merkblattes vorzunehmen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden zu diesem Thema. Unsere Technischen Merkblätter sind in der jeweils letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufbar.

zertifiziert nach
EN ISO 9001 / 14001



TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com