

シリーズ 868 Custom Color Match

高耐候性ポリエステル粉体塗料

製品の詳細

比重 (ISO 8130-2)	1.2-1.6 g/cm ³ 色調により異なる
保存期間	25℃以下の乾燥した場所で、直接及び間接的に熱の影響を受けない場所で保管した場合、製品ラベルに記載の製造日から6ヶ月。但し平滑・全艶消は3ヶ月

特徴

- 0.2Kgからのカスタムカラー
- 通常5営業日以内に出荷
- 高耐候グレードでのカラーマッチ
- 多彩な色調/メタリック/模様/艶が可能。

提供可能な仕上げ

メタリック/ソリッド	テクスチャー	艶
- メタリック - ソリッド	- 平滑 - ファインテクスチャー	- 艶有 - 半艶 - 艶消 - 全艶消

硬化条件

200℃で15分

表記温度は被塗物表面温度

使用上の注意

塗装のガイドライン（データシート 1213）を遵守してください。製品データシート、技術情報、使用上の注意の最新版はホームページよりダウンロードが可能です。

塗膜性能*

試験項目	試験方法	Series 868	
		平滑	ファインテクスチャー
推奨膜厚 (μm)	ISO 2360	60-80	70-90
クロスカット密着性 カット幅：1 mm	ISO 2409	0	0
鉛筆硬度	ASTM D3363	H-2H	測定不可
耐衝撃性 塗膜の割れ テープ剥離	ASTM D2794	20 inch/pound 許容 塗膜剥がれ無し	

* 板厚0.7mm のアルミパネルにクロメート処理を施した試験片をラボにて作成し試験を行った結果。実際の塗料の塗膜性能は、色、艶、テクスチャーの有無等の塗料の特性、塗装設備の違いや環境の影響等により差異が生じる可能性があります。

免責条項

弊社製品の使用に関する推奨事項は実績と現在の工業基準に基づくものです。これらの情報は製品の購入者及び使用者に一般的な情報を提供する為のものであり、販売契約に用いられるものではありません。実際の用途に即した塗料の選定は購入者の責任範囲です。

弊社は、弊社の一般販売条件に定められた範囲内で弊社製品が不備或いは欠陥が無いものである事を保証致します。プロダクトデータシートは定期的に更新されています。データシートの最新バージョンは弊社担当営業及びホームページ上で定期的にご確認ください。データシートの内容は予告無く変更される事があります。

タイガードライラックジャパン株式会社

〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島170-5

電話：042-760-6056 FAX：042-760-6057

E-mail: office.jp@tiger-coatings.com

ホームページ：www.tiger-coatings.com