

SERIE 49 – OGF (con aditivo desgasificante)

PINTURA EN POLVO A BASE DE POLIÉSTER TGIC CON PROPIEDADES DESGASIFICANTES, RESISTENTE A LA INTEMPERIE. PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR

Aplicaciones generales

- piezas galvanizadas en caliente
- piezas forjadas y de fundición
- sustratos porosos y desgasificantes

Sobre el producto

Empaque estándar en caja original de 25 kg (55 lb) y mini-pack de 2.5 kg (5 lb)

Densidad específica (ASTM D792) aproximadamente 1.2-1.8 g/cm³ dependiendo de la pigmentación

Rendimiento teórico a 60 µm (2.5 mils) de espesor de película: **11.1 m²/kg (51.5 ft²/lb)**. Consultar también la última edición de la "Tabla de poder cubriente teórico de pintura en polvo" versión 00-1000 (sistema métrico) versión 00-1001 (sistema imperial)

Estabilidad de almacenaje 12 meses a no más de 25 °C (77 °F), evitar la exposición directa y prolongada al calor

Características

- contiene aditivo desgasificante
- buena resistencia a la intemperie
- altas propiedades mecánicas
- buena nivelación
- buena estabilidad de almacenaje

Acabado

acabado	brillo
liso semi-brillante	50-70*

* Nivel de brillo de acuerdo a la norma ASTM 523 a un ángulo de 60° (no aplica a pinturas en polvo con efecto metálico). El nivel medido de brillo de las pinturas en polvo a efectos especiales puede ser diferente comparado con las especificaciones dadas en esta Hoja de Datos Técnicos. Se recomienda la creación de muestras de tolerancia.

Disponible en stock en los siguientes colores:

descripción de producto	código de producto
Light Ivory OGF	49/16130
White OGF	49/10870
Moss Green OGF	49/51610
Haze Gray OGF	49/71800
Fed. Std. Haze Gray OGF	49/70239
Chrome OGF	49/91312
Black OGF	49/80720

Para más información sobre este producto, referirse a la Hoja de Datos Técnicos de la Serie 49 de TIGER para aplicaciones en interior y exterior.

Descargo de responsabilidad

Las recomendaciones verbales y escritas de TIGER para el uso de sus productos se basan en la experiencia y son de acuerdo con los estándares tecnológicos. Estas se proporcionan con el fin de apoyar al comprador o usuario. No son vinculantes y no crean ningún compromiso adicional al acuerdo de compra. No liberan al comprador de verificar el desempeño de los productos de TIGER para la aplicación deseada. TIGER garantiza que sus productos son libres de fallas y defectos como se estipula en las Términos y condiciones de venta.

Como parte del programa de información de productos de TIGER, las Hojas de Datos Técnicos se actualizan periódicamente. La última versión prevalecerá. Para asegurarse de siempre tener la versión más reciente se recomienda revisar en el sitio web de TIGER www.tiger-coatings.com. La información en las Hojas de Datos Técnicos de TIGER está sujeta a cambio sin previo aviso.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye todas las versiones anteriores de Hojas de Datos Técnicos del producto y notas publicadas en relación con el mismo y sólo tiene por objetivo de proporcionar información general sobre el producto.

Las versiones actuales de las Hojas de Información Técnica y de los Términos y condiciones de venta pueden ser descargadas del sitio web www.tiger-coatings.com y forman parte integral de esta Hoja de Datos Técnicos.

Certificado según la norma
ISO 9001 | 14001

TIGER Drylac México S.A. de C.V.
Circuito Exportación 212 | Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosí, SLP, C.P. 78395 | México
T 52 444 799-7243
F 52 444 799-7244
E tigermexico@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com